

# DECKTHANE UVR

Fiche Technique n° 49

Edition Septembre 2022

TYPE DE PRODUIT :

REVETEMENT ANTIDERAPANT POLYURETHANE FLEXIBLE RESISTANT AUX UV A USAGE INTENSIF

## PROPRIETES :

Le DECKTHANE UVR est un revêtement polyuréthane bi-composant à haut extrait sec applicable en fortes épaisseurs de 350 à 750µm secs, permettant avec l'additif ELASTHANE et ses charges élastomères comme les POUDRETTES et/ou les GRAVILLONS 0.5-0.7mm de créer des antidérapants souples pour des usages intensifs ou pour de la plaisance .

Le DECKTHANE UVR présente :

Une souplesse et de la flexibilité du film

Un aspect du film brillant

Le DECKTHANE UVR possède une résistance :

Aux intempéries, aux UV, à l'ambiance marine

A l'abrasion

Le DECKTHANE UVR s'applique aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Le DECKTHANE UVR ne jaunit pas ne farine pas.

Le DECKTHANE UVR s'applique :

Aires de circulations intensives en version PRO

Garages des bateaux de plaisances

En œuvres mortes pour les navires de servitudes

Pour les ponts comme antidérapant souple à usage intensif avec les additifs

POUDRETTES et/ ou GRAVILLONS 0.5-0.7mm



Informations  
Produits

## COMPOSANTS :


Durcisseurs DECKTHANE UVR

Additif ELASTHANE/ DECKTHANE UVR

Diluant DECKTHANE UVR

Poudrette DECKTHANE UVR

Gravillons DECKTHANE UVR 0.5mm / 0.7mm (seulement pour la version "professionnelle")



Durcisseurs  
Diluants

DILUTIONS:

ROULEAUX de 0% à 10%

PISTOLET PNEUMATIQUE de 5% à 10%

## SPECIFICATIONS :

MAP YACHTING *Paint Systems* SPEC



Normes et  
Qualifications

Pour les dernières mises à jour manquantes, veuillez nous consulter sur [sales@map-yachting.com](mailto:sales@map-yachting.com)

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# DECKTHANE UVR

## Préparation de Surface



Toutes les surfaces devant être recouvertes doivent être exemptes de salissures, de pollutions dues aux graisses, à la vapeur d'eau, (consulter le tableau des points de rosée) de poussières ou de moisissures. Afin d'assurer une parfaite finition, et d'obtenir une excellente qualité de tendu de surface, les interfaces ou sous-couches doivent être parfaitement lisses, et exemptes de coulures ou de peau d'orange et poncées avec des abrasifs de très haute qualité à la norme FEPA.

Le DECKTHANE UVR doit être mis en œuvre sur le primaire EPU 221. Dans certains cas, il peut être également mis en œuvre sur les primaires EP 211\*, IM409\*, les systèmes EP 215 HB\*, EP 215 HB+\*, EPU 221\*, PU225-PU228\* (\*nous consulter). Stocker à une température de 20°C, 24h avant application. Le DECKTHANE UVR est livré en kit de 2 composants, Base et Durcisseur, non fractionnable, à mélanger intimement au moment de l'emploi avec un agitateur mécanique, à vitesse lente, de façon à ne pas incorporer d'air. Si le mélange n'est pas homogène, on risque d'avoir des zones mal polymérisées qui resteront molles et ne durciront pas. Une fois le produit préparé, incorporer l'additif ELASTHANE/ DECKTHANE UVR et les charges antidérapantes puis l'utiliser immédiatement, sa durée de vie étant limitée. En cours de polymérisation, éviter les courants d'air pouvant être à l'origine d'un voile à la surface du produit (fraicheur et humidité accentueront le phénomène).

## Mode d'emploi



Rapport de mélange

(en volume et en poids)

### ANTIDERAPANT DECKTHANE UVR VERSION PLAISANCE :

Pondéral: **100g** Base / **48g** Durcisseur / **37g** Elasthan / **80g** Poudrettes  
Volume: **100ml** Base / **64ml** Durcisseur / **40ml** Elasthan / **80ml** Poudrettes

### ANTIDERAPANT DECKTHANE UVR VERSION VERSION PRO :

Pondéral: **100g** Base / **48g** Durcisseur / **37g** Elasthan / **80g** Poudrettes / **80g** Gravillons 0.5-0.7mm  
Volume: **100ml** Base / **64ml** Durcisseur / **40ml** Elasthan / **80ml** Poudrettes / **80ml** Gravillons 0.5-0.7mm

Laisser les produits s'acclimater à la température ambiante du site avant l'utilisation. Il convient de mélanger soigneusement la base pendant au moins 5 minutes à l'aide d'un disperseur propre, monté sur un agitateur antidéflagrant. Rajouter ensuite la part de durcisseur en le versant lentement et en continuant le mélange de jusqu'à l'obtention d'un liquide d'aspect onctueux lisse et homogène. Les deux composants étant de viscosité différente, il convient de racler soigneusement les bords du récipient de mélange à l'aide d'une spatule. Les récipients de mélange doivent être à fonds plats et bords parfaitement lisses



Durée de Murissement



Viscosité initiale d'application (à 23°C)



Remarque

## Application immédiate

NC

Il convient de vérifier la viscosité à l'aide de la coupe AFNOR n° 4 et de réajuster celle-ci, si nécessaire. Une vérification de la viscosité est conseillée toutes les 10 minutes. Ne pas oublier de bien mélanger après chaque ré-ajustage en diluant. Les mesures de viscosité sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être utilisées comme paramètres de contrôle de la qualité.

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# DECKTHANE UVR



Durée de vie  
du Mélange à 20°C

20 à 30 minutes pour un kit de 10kg



Remarque

NC



Epaisseur du film sec

350µm à 500µm

## Applications & Recommendations



Conditions

Durcisseurs : Deckthane UVR Durcisseur Deckthane UVR Durcisseur

Température: 15 - 17°C 20 - 25°C

Hygrométrie : 30 - 65% 40 - 70%



Note

La qualité de l'application de tous les revêtements sera influencée par l'équipement de pulvérisation choisi et par la température, l'humidité et le flux d'air de la zone d'application de la peinture. Lors de la première application du produit, il est recommandé de préparer des panneaux d'essai afin d'identifier les meilleurs réglages de l'équipement à utiliser pour optimiser la performance et l'apparence du revêtement. Le DECKTHANE UVR peut être appliquée dans des conditions hors des limites indiquées. Des précautions doivent être prises pour garantir un résultat satisfaisant. Veuillez contacter votre technicien MAP YACHTING Paint Systems pour déterminer les techniques d'application appropriées et le choix des diluants lorsque les conditions environnementales sont en dehors de la plage recommandée.



Remarque

La qualité du revêtement peut-être dégradée par l'humidité lors de sa phase de réticulation.

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# DECKTHANE UVR



## Materiel

Pistolet par gravité

Pistolet : AZ3

Buse+ Aiguille: 3.5mm

Débit peinture: 140 - 250 ml/min

Chapeau d'air: Pression au pistolet: 3.0 – 3.5 Bars

Rouleaux

Nid d'abeille pour l'application des versions antidérapantes



## Nombre de couche

Appliquer en 2 couches un film humide de 350µm à 750µm. Les couches doivent être fermées et homogènes.



## Nettoyage du matériel

Faire le premier nettoyage au diluant nettoyant (solvant noble sans eau et non recyclé) et finir le nettoyage avec le solvant d'application du système MAP YACHTING Paint Systems.

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# DECKTHANE UVR

## Propriétés physiques

TEMPERATURE LIMITE D'UTILISATION : NC



**Temps de Séchage**  
(à 23°C –  
40 à 60 % HR)

Temps de séchage donné pour 250µm secs comme revêtement antidérapant :

Température	Sec au toucher	Sec dur
10°C	48 heures	15 jours
20°C	24 heures	7 jours
30°C	12 heures	4 jours

**Recouvrement**  
(à 23°C –  
40 à 60 % HR)

Température	Minimum	Maximum
10°C	48 heures	6 jours
20°C	24 heures	3 jours
30°C	30 minutes	1 jour



**RENDEMENT THEORIQUE**

350g à 750g/m<sup>2</sup> (sans perte, dépend des teintes et du type d'antidérapant PRO ou PLAISANCE)



**Extrait sec en Volume du Mélange**

83 +/- 3%

**Densité du Mélange à 20°C**

1,28 +/- 0,05 g/cm<sup>3</sup>



**Composés Organiques Volatiles**

Valeur limite UE pour ce produit (A/j) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 200 g/l de COV

Les informations contenues dans cette édition se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout utilisateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Toute description, photo, donnée etc. Est uniquement mentionnée à titre indicatif. La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.map-yachting.com](http://www.map-yachting.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# DECKTHANE UVR



## ASPECT (à 60°)

Brilant : +80GU\* (sans charges)  
\*GU= Unité de Brillance



## Couleurs

Selon les nuanciers RAL ou AFNOR



## Point Eclair

Base : 60°C < PE <= 93°C Durcisseur : 23°C <= PE <= 55°C



## Stockage

Stocker le produit au sec et à une température comprise entre + 10°C et + 25 °C selon les spécifications de MAP YACHTING Paint Systems. Stocker dans les récipients d'origine non ouverts. La température de stockage peut varier en fonction des exigences des spécifications de l'équipementier. Se référer à l'étiquette du récipient pour des informations spécifiques sur la durée de stockage.

## Durée de vie +10°C à 25°C

Les informations sont données pour des récipients fermés dans les emballages d'origines soit 24 mois selon les spécifications commerciales de MAP YACHTING Paint Systems pour la base de Le DECKTHANE UVR et 24 mois pour le durcisseur. La durée de conservation peut varier en raison des exigences des spécifications de l'équipementier. Se référer à l'étiquette du contenant pour des informations spécifiques sur la durée de conservation.

## Consignes de Sécurité

Se conformer à toutes les réglementations locales en matière de sécurité, d'élimination et de transport. Vérifiez soigneusement la fiche de données de sécurité (FDS) et l'étiquette de chaque produit avant de l'utiliser.

Les Fiches De Sécurité sont disponibles sur demande.

### Date de publication: **Septembre 2022** - POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas destinées à être exhaustives et sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les lois en vigueur : toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles spécifiquement recommandées dans la fiche technique sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part quant à l'adéquation du produit à l'usage prévu le fait à ses propres risques. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées par les règles et la législation locales. Lisez toujours la fiche de données du matériau et la fiche technique de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils que nous donnons ou toutes les déclarations que nous faisons à propos du produit (que ce soit dans cette fiche technique ou ailleurs) sont corrects au meilleur de nos connaissances, mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du substrat ou sur les nombreux facteurs affectant l'utilisation et l'application du produit. Par conséquent, à moins que nous n'en convenions autrement par écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité quelle qu'elle soit pour la performance du produit ou pour toute perte ou dommage résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et les conseils techniques donnés sont soumis à nos conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et l'examiner attentivement. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées de temps à autre à la lumière de l'expérience et de notre politique de développement continu. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que cette fiche technique est à jour avant d'utiliser le produit. **Les noms de marque mentionnés dans cette fiche technique sont des marques déposées ou sous licence de :**

### MAP YACHTING Paint Systems

Zone Athelia IV-296 Avenue de la Tramontane-13705 LA CIOTAT CEDEX – France